



Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446029, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Астраханская, 1
e-mail: sekr@snpz.rosneft.ru, т/ф. 8(8464) 98-81-10

Сертификат системы менеджмента качества на соответствие требованиям
ISO 9001:2015 № RU228738Q-U Срок действия сертификата: по 24.11.2020

Испытательный центр нефти и нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода
446029, Самарская область, г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 1,
Акционерное общество "Сызранский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@snpz.rosneft.ru, т/ф. 8(8464) 98-81-10

ПАСПОРТ № 0006
Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 100/130
по ГОСТ 33133-2014

Декларация о соответствии № TC N RU Д - RU.CC06.B.00015.
Срок действия - по 10.10.2019



Обозначение документов, устанавливающих требования к дорожно-строительным материалам:
Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»
ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».
ОКПД2 19.20.42.121
Номер партии: 0006
Дата изготовления: 02.01.2019 г.
Размер партии (масса): 360,000 т.
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): резервуар № 12
Уровень наполнения: 7,200 м
Дата отбора пробы: 02.01.2019 г.
Дата проведения испытаний: 02.01.2019 г.
Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 0006 от 02.01.2019 г.

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	101-130	110
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142-2014	не ниже 45	45.6
3. Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 4,0	4.2
4. Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143-2014	не выше -20	-21.0
5. Температура вспышки, °C	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	275
6. Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,7	0.12
7. Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	4.9

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014 **соответствует требованиям:**

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»
- ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».

Дополнительная информация:

Изготовитель АО «СНПЗ» гарантирует соответствие качества битума нефтяного дорожного вязкого БНД 100/130 требованиям ГОСТ 33133-2014 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 12 мес. с момента изготовления;
- паспорт безопасности РПБ № 05766586.02.43618. Срок действия до 21.09.2021

Начальник смены
производства № 4
Огородова Н.М.

СТАНДАРТНЫЙ

Начальник смены (производства № 4)

(Доверенность № 80 от 18.12.18)

Дата выдачи паспорта 02.01.2019г

подпись