



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1
Адрес производства:
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoil@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55
Отдел технического контроля – Центральная заводская лаборатория
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoil@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55

ПАСПОРТ № 644

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.Н00301

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

Срок действия - по 01.09.2019

Код ОКПД2: 19.20.42.121

Номер партии: 644

Дата изготовления: 06.02.2018

Размер партии (масса): 270,0 т

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): резервуар № К-16

Уровень наполнения: 680 см

Дата отбора пробы: 06.02.2018

Дата проведения испытаний: 06.02.2018

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 06.02.2018 № 644



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501	61-90 не менее 20	70 20
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	не ниже 47	48
3. Растяжимость, см: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11505	не менее 55 не менее 3,5	97 4,0
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245	не выше -15	-18
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	не ниже 230	250
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п.3.3 ГОСТ 22245	не более 5	4
7. Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245	от -1,0 до +1,0	-1,0

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90

соответствует требованиям:

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое тело;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 22245-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510 в течение 1 года со дня изготовления;

- паспорт безопасности № 00135645.02.40820.

Начальник лаборатории

Старший лаборант

Дата выдачи паспорта 06.02.2018

подпись Сигагатов А.З.

Камалетдинова Г.А.

