



Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
Юридический адрес и место производства:
665800, Иркутская область, город Ангарск, населенный пункт Первый
промышленный, квартал 63-й, дом 2
e-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 578-404; 577-002

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 16.1675.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2019
ISO/TS 29001:2010 № 16.1687.026
Срок действия сертификата: по 14.11.2019

Испытательный центр - Управление контроля качества
Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
665830, Иркутская область, г. Ангарск, территория АО «АНХК»
e-mail: of61@anhk.rosneft.ru, тел. (3955) 575-423

ПАСПОРТ № 25
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.СП47.В.00025
Срок действия - по 26.06.2020

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".
ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"
Код ОКГД2 19.20.42.121
Номер партии: 25
Дата изготовления: 09.04.2019
Размер партии (масса): 339.433 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № Е-9
Дата отбора пробы: 09.04.2019
Дата проведения испытаний: 09.04.2019
Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 09.04.2019 № 1144-250103/ПК



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014	101 - 130	112
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142-2014	не ниже 45	46.0
3	Растяжимость при 0 °C, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 4,0	4.5
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143-2014	не выше - 20	-26
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	292
6	Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0,7	0.3
7	Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	6.0

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 **соответствует требованиям:**
- Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".
- ГОСТ 33133-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования"

Дополнительная информация:
Показатель 5 определяется периодически не реже одного раза в месяц. Применяется в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий и оснований, а также в качестве основы для производства модифицированных битумов и битумных эмульсий. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510. Гарантийный срок хранения - один год со дня изготовления.

Начальник смены цеха 17/19 _____ Крижановский И.С.

М.П.

Дата выдачи паспорта: 09.04.2019

Принято к отгрузке
управлением логистики
АО РН-ТРАНС