



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1
Адрес производства:
Российская Федерация, 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа-45
e-mail: info_bn@bashneft.ru, тел. 8(347)260-56-99, факс 8(347)243-22-22
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 450045, Республика Башкортостан, г. Уфа-45
e-mail: info_bn@bashneft.ru, тел. 8(347)260-56-99, факс 8(347)243-22-22

ПАСПОРТ № 354

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

Сертификат соответствия № РОСС RU.НПО2.Н00061
Срок действия - по 12.02.2020

Код ОКГД2: 19.20.42.121
Номер партии: 354
Дата изготовления: 10.01.2019
Размер партии (масса): 315,00 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № 2
Уровень наполнения: 700 см
Дата отбора пробы: 10.01.2019
Дата проведения испытаний: 10.01.2019
Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от



22,000

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501-78	91-130 не менее 28	122 28
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506-73	не ниже 43	44
3. Растяжимость, см: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11505-75	не менее 65 не менее 4,0	100 4,8
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507-78 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245-90	не выше - 17	-21
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333-2014	не ниже 230	266
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180-72, ГОСТ 11506-73 с дополнением по п.3.3 ГОСТ 22245-90	не более 5	5
7. Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245-90	от - 1,0 до + 1,0	-0,5

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

соответствует требованиям:

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт.ст.- твердое тело;
- транспортировка и хранение по ГОСТ 1510-84;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 22245-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 в течении 1 года со дня изготовления;
- паспорт безопасности № 67826502.02.40555.

Начальник лаборатории

Старший лаборант

МП УФА Дата выдачи паспорта 10.01.2019



подпись Федорова В.А.

Зарипова Я.М.

(Handwritten signature)