



Филиал публичного акционерного общества
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» «Башнефть-Новойл»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 450077, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, д.30, к.1
Адрес производства:
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoi@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55
Испытательный центр – управление контроля качества (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 450037, Республика Башкортостан, г. Уфа-37
e-mail: bnf-novoi@bashneft.ru, тел. 8(347)269-82-38, факс 8(347)269-81-55

ПАСПОРТ № 741

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.Н00300
Срок действия - по 01.09.2019

Код ОКПД2: 19.20.42.121
Номер партии: 741
Дата изготовления: 11.02.2019
Размер партии (масса): 280,0 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): резервуар № К-16
Уровень наполнения: 700 см
Дата отбора пробы: 11.02.2019
Дата проведения испытаний: 12.02.2019
Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 12.02.2019 № 741



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11501-78	91-130 не менее 28	92 29
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506-73	не ниже 43	46
3. Растяжимость, см: при 25 °С при 0 °С	ГОСТ 11505-75	не менее 65 не менее 4,0	97 5,0
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 11507-78 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245-90	не выше -17	-19
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333-2014	не ниже 230	265
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С	ГОСТ 18180-72, ГОСТ 11506-73 с дополнением по п.3.3 ГОСТ 22245-90	не более 5	4
7. Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245-90	от -1,0 до +1,0	-0,9

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 90/130 по ГОСТ 22245-90

соответствует требованиям:

- ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- агрегатное состояние при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. - твердое тело;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84;
- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» гарантирует соответствие качества битума требованиям ГОСТ 22245-90 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 в течение 1 года со дня изготовления;
- паспорт безопасности № 00135645.02.40820.

Начальник лаборатории
Старший лаборант
Дата выдачи паспорта 12.02.2019

подпись Мурова А.З.
Клепцова С.Ю.

