



Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
 Юридический адрес и адрес производства:
 Российская Федерация, город Рязань
 390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8
 e-mail: RNPk@mpk.rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 31100440 QM15
 Срок действия сертификата: до 29.06.2021

Испытательная лаборатория
 Акционерного общества "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"
 390011, Россия, Рязанская область, Южный Промузел, Рязань, дом 8
 e-mail: RNPk@mpk.rosneft.ru
 тел.: +7 (4912) 93-32-40, +7 (4912) 93-33-03, факс: +7 (4912) 93-30-84
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK40
 Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен

ПАСПОРТ № 03894
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90

Сертификат соответствия РОСС RU.MT23.H00464
 Срок действия - по 08.02.2021



Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:
 ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"
 Код ОКПД 2 19.20.42.121
 Номер партии: 03894
 Дата изготовления: 01.02.2019
 Размер партии (масса): 300 тонн
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): емкость № Е-4
 Уровень наполнения: 6500 мм
 Дата отбора пробы: 01.02.2019
 Дата проведения испытаний: 01.02.2019
 Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 01.02.2019 № 1002

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11501-78	61 - 90 не менее 20	71 22
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506-73	не ниже 47	49
3	Растяжимость, см: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11505-75	не менее 55 не менее 3,5	более 100 3,8
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507-78	не выше -15	-21
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333-2014	не ниже 230	312
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180-72, ГОСТ 11506-73	не более 5	4
7	Индекс пенетрации	Приложение 2 ГОСТ 22245-90	От -1,0 до +1,0	-0,7

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 соответствует требованиям:

- ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия".

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011);
- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84;
- гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

М.П.

Оператор технологической установки 19/5 _____ А.В. Филимонов
 (Доверенность № 541 от 26.12.2018 г.) подпись
 Дата выдачи паспорта: 01.02.2019 18:22

КОПИЯ