



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
e-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015
№ 31100542 QM15; срок действия сертификата: до 02.09.2021

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A628
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

ПАСПОРТ № 674

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ МАРКИ БНД 100/130

Декларация о соответствии № TC N RU Д-РУ.С006.В.00003
Срок действия - по 29.08.2019

Обозначение документов, устанавливающих требования на продукт:

ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие.

Технические требования».

Код ОКПД 2: 19.20.42.121

Код ОКП: 0256120302

Номер партии: 126

Дата изготовления: 13.02.2019

Размер партии (масса): 160 тн

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Куб № 14

Уровень наполнения: 800 см

Дата отбора пробы: 13.02.2019

Дата проведения испытаний: 14.02.2019

Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 1077 от 14.02.2019



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25°C, 0.1мм	ГОСТ 33136-2014	101-130	110
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142-2014	не ниже 45	45
3. Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 4.0	4.0
4. Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143-2014	не выше -20	-23
5. Температура вспышки, °C	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	289
6. Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0.7	0.3
7. Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140-2014	не более 7	7

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 **соответствует требованиям:**

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 827);

- ГОСТ 33133-2014

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510;

- срок гарантийного использования битума не менее 12 месяцев с момента изготовления;

- паспорт безопасности РПБ № 05766600-02-43035, действителен до 01.08.2021;

- продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной DQS (ООО «ДЭКУЭС») и соответствующей требованиям ISO 9001:2015 (допустимые исключения п.8.5.1 (h) в части поставки и действий после поставки продукции).

И.о. диспетчера цеха № 10

(Доверенность № 69/19 от 01.01.19)

Шумилина О. В.

М.П.

Дата выдачи паспорта: 14.02.2019