

## Показатели ПБВ Альфабит

№	Наименование показателя	Норма для вяжущего марки				Метод испытания
		ПБВ АЛЬФАБИТ 40	ПБВ АЛЬФАБИТ 60	ПБВ АЛЬФАБИТ 90	ПБВ АЛЬФАБИТ 130	
1	Глубина проникания иглы 0.1 мм (не менее) при температуре:					По ГОСТ 11501
	При 25°C	40	60	90	130	
	При 0°C	25	32	40	50	
2	Температура размягчения по кольцу и шару, 0°C не ниже	58	56	54	51	По ГОСТ 11506
3	Растяжимость, см (не менее):					По ГОСТ 11505
	При 25°C	15	25	30	30	
	При 0°C	8	11	15	20	
4	Температура хрупкости по Фраасу, °C (не выше)	-15	-20	-25	-30	По ГОСТ 11507
5	Температура вспышки в открытом тигле, °C (не ниже)	230	230	220	220	По ГОСТ 4333
6	Эластичность, % (не менее) при температуре:					ГОСТ Р 52056 п.6.2
	При 25°C	80	85	85	85	
	При 0°C	70	70	75	85	
7	Изменение массы после прогрева 5 ч. при 163°C, % (не более)	0.3	0.3	0.3	0.3	По ГОСТ 18180
8	Изменения температуры размягчения по кольцу и шару после прогрева 5 ч при 163°C (не более)	5	5	6	6	По ГОСТ 11506, ГОСТ 18180
9	Сцепление с мрамором или песком	Выдерживает по контрольному образцу №2				ГОСТ 11506, метод А
10	Однородность	Однородно				По ГОСТ Р 52056 п.6.1